

MDT 666. 76:

620. 113

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 7. 3. 1986

NETVAROVÉ ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY

Příprava zkušebních vzorků z plastických žárovzdorných směsí

ČSN 726033

Неформованные огнеупоры Подготовка опытных образцов из пластических огнеупорных масс

Unshaped refractory materials. Preparation of test pieces from mouldables

Tato norma platí pro přípravu zkušebních vzorků z plastických žárovzdorných směsí a dalších směsí, pokud se normy na ni odvolávají.

Podstata přípravy

1. Zkušební vzorky se připravují mechanickým způsobem, který spočívá ve zhutňování vrstvy zrněného materiálu ve formě s krokovým posunem dusadlem dopadajícím z určité výšky.

Přístroje a zařízení

2. Ke zkoušce se použijí zejména:

- a) dusací přístroj - viz obr. 1,
- b) technické váhy o nosnosti do 5000 g s přesností vážení na $\pm 0,5$ g,
- c) formový olej,
- d) elektrická laboratorní sušárna s regulací teploty do 150 °C.

Základní podmínky pro přípravu vzorků

3. Dusací přístroj je upraven pro dva tvary forem - viz obr. 2: tvar A 250 x 123 X 64 (mm)

tvar B 250 x 64 x 54 (mm)

Účinnost od: 1. 5. 1987

30985