



**ŽÁROVZDORNÉ PLASTICKÉ
A DUSACÍ SMĚSI
Společná ustanovení**

ČSN 72 6102

JK 598

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Refractory mouldable and ramming materials Common regulations

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání netvarových žárovzdorných materiálů podle ČSN 72 6001, určených pro výrobu monolitického zdiva, konstrukčních prvků a pro opravy dusáním s výjimkou žárobetonů s hydraulickým pojivem. Neplatí pro torkretační směsi.

Norma platí pro výrobky, jejichž výroba byla zahájena pod dni účinnosti této normy.

I. VŠEOBECNĚ

- 1.** Žárovzdorné plastické směsi - zrněné plastické soudržné směsi žárovzdorného ostřiva (ostřiv), pojiva (pojiv), tekuté složky (složek), dodávané buď v zrněném stavu, nebo ve formě tažených (hutných) plátků.
- 2.** Žárovzdorné dusací směsi - zrněné nesoudržné směsi žárovzdorného ostřiva (ostřiv), nejméně jednoho druhu pojiva a eventuálně tekuté složky (složek), dodávané v zrněném stavu a připravené k použití buď přímo nebo po přidání tekuté složky.
- 3.** Žárovzdorné plastické a dusací směsi se vyrábějí v druzích a známkách podle účelu použití, jejichž vlastnosti jsou určeny materiálovými listy.
- 4.** Pro označování v technické dokumentaci platí ČSN 72 1000. Pro označování v materiálových listech platí čl. 5 ČSN 72 6001 z r. 1987.

5. Klasifikační teplota (KT) žárovzdorných plastických a dusacích směsí - teplota stanovená podle článku 25, při níž hodnota délkových změn pálením není vyšší než $\pm 1,5$ %. Klasifikační teplota je uváděna v materiálových listech a slouží jako údaj pro provádění zkoušek znaků jakosti po výpalu.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.9.1991

30998

-- Vynechaný text --