



**POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁSObNÍKŮ Z DLAŽDIC  
Z TAVENÉHO ČEDIČE**

**ČSN 73 3452**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Resservoirs facing with basalt paving stones. Surface finish

Tato norma platí pro povrchové úpravy železobetonových nebo betonových zásobníků z dlaždic z taveného čediče (dále jen dlaždic) a stanoví zásady pro příslušné technologické postupy.

## **I. NÁZVOSLOVÍ**

- 1.** Obklad - obložení vnitřních povrchů stavebních konstrukcí dlaždicemi osazovanými do spojovací malty, a to na vazbu.
- 2.** Podkladová omítka (dříve podhoz) - slabá vrstva podkladové malty, kterou se vyrovnává a upravuje plocha pro osazování obkladových prvků a pro jejich spojení s konstrukcí.

## **II. VŠEOBECNĚ**

### **Základní ustanovení**

- 3.** Důvodem pro použití čedičového obkladu může být:
  - a) ochrana a zvýšení odolnosti povrchu konstrukce zásobníků,
  - b) otěruvzdornost a odolnost proti korozi a proti působení chemických látek.

Při navrhování a výběru obkladu nutno uvážit, jakým provoznětechnickým podmínkám budou obklady vystaveny a podle toho volit způsob provedení obkladu a vhodné pojivo pro obklad.

Čedičové obklady se provádějí na těch částech konstrukcí, na něž jsou kladeny zvláštní požadavky odolnosti proti mimořádnému mechanickému namáhání. Obklady odolávají dobře atmosférickým i silným chemickým vlivům.

Obklady se provádějí spojením dlaždic s vnitřními povrchy stavebních konstrukcí cementovou maltou (viz čl. 28 až 30).

**4.** Obklad je charakterizován použitým obkladovým materiálem, tj. dlaždicemi.

### **Údaje pro objednávku**

**5.** V objednávce musí být tyto údaje:

- a) druh a účel obkladu (technický popis),
- b) celkové množství objednávaných obkladů v m<sup>2</sup>,

Tato norma je závazná  
ČP 13 807-60  
ps (C-v) 17

Platí od  
1.7.1961

05565

---

**-- Vynechaný text --**