



**Utěsňování potrubí
UTĚŠŇOVÁNÍ KAMENINOVÉHO
KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ASFALTEM**

ČSN 73 2256

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sealing of Salt-Glazed Ware (Drain Pipes) by Asphalt

Tato norma platí pro utěsňování hrdlových kanalizačních spojů kameninových trub a tvarovek, vyráběných podle ČSN 75 5110 *Kanalizační kamenina*, sloužící k odvádění splaškových vod, jejichž teplota nepřevyšuje 40 °C, a k odvádění vod srážkových podzemních nebo povrchových, kde se utěsňování hrdlových spojů provádí impregnovaným provazcem a asfaltem.

Tato norma se nevztahuje na utěsňování hrdlových kameninových trub a tvarovek, jimiž se odvádějí odpadní vody silně znečištěné kyselinami a alkáliemi.

I. VŠEOBECNĚ

1. Utěsňováním hrdlových spojů kanalizačních kameninových trub a tvarovek podle této normy se rozumí utěsňování hrdel impregnovaným konopným provazcem a asfaltem tak, aby utěsněná hrdla nepropouštěla odpadní vody do okolního prostředí a aby podzemní vody nevnikaly do potrubí.

Při provádění utěsňovacích prací i při zkoušení těsnosti potrubí je nutno dbát příslušných bezpečnostních předpisů.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2. Utěsňování hrdlových spojů musí odpovídat ČSN 73 6760 *Vnitřní kanalizace*.

3. Styk dvou sousedních trub nebo tvarovek musí být upraven tak, aby mezi vnějším povrchem

hladkého konce trouby a vnitřní stěnou hrdla byla po celém obvodě přiměřeně široká mezera nutná k jakostnímu provedení utěsnění.

4. Hrdla a konce trub je nutno před utěšňováním očistit a dobře osušit.

5. Klade-li se kameninové potrubí v zimě, je třeba trouby a jíl na objímku (dutý obal kolem hrdla) ohřát.

6. Používané hmoty musí vyhovovat technickým normám (pokud není vydána státní norma, technickým podmínkám).

Platí od:
1.4.1960

06561

-- Vynechaný text --