



**STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI  
HUSTOTY, HUTNOSTI  
A PÓROVITOSTI BETONU**

**ČSN 73 1315**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Determination of volume mass, density, compactness and porosity of concrete

Tato norma přidružená k ČSN 73 1311 platí pro zkoušení objemové hmotnosti, hustoty, hutnosti a pórovitosti čerstvého betonu nebo betonu obyčejného, těžkého a lehkého, hutného i mezerovitého a objemové hmotnosti pevných složek těchto betonů.

## **1 VŠEOBECNĚ**

**1.1** Objemová hmotnost, hustota, hutnost a pórovitost se stanovuje pro jednotlivý zkušební vzorek betonu.

U kontrolních výrobních zkoušek je výsledkem hodnota vlastnosti stanovená na jednom zkušebním vzorku, popř. aritmetický průměr hodnot, zjištěných na více zkušebních vzorcích; u průkazních popř. jiných zkoušek je výsledkem aritmetický průměr jednotlivých hodnot vlastností zjištěných na sadě dvou zkušebních vzorků.

**1.2** Zkoušky uvedených vlastností lehkého betonu se provádějí jen na vysušených vzorcích.

## **2 OBJEMOVÁ HMOTNOST BETONU**

### **2.1 Předmět zkoušky**

**2.1.1** Objemová hmotnost čerstvého betonu a betonu je hmotnost objemové jednotky. Zkouškami se stanovuje

- 1) objemová hmotnost čerstvého betonu
- 2) objemová hmotnost betonu.

Nahrazuje ČSN 73 1315  
z 10.1.1968

Účinnost od:  
1.4.1990

31082

---

**-- Vynechaný text --**