



**ZKOUŠENÍ PÓROBETONU**  
**Všeobecná a společná ustanovení**

**ČSN 73 1350**  
**část 1**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Testing of aerated concrete. Common regulations

Tato norma stanoví všeobecná a společná ustanovení pro zkoušení pórobetonu; pro zkoušení jednotlivých vlastností pórobetonu platí samostatné zkušební normy (viz Dodatek).

Navazuje na ČSN 73 1290.

## **1 NÁZVOSLOVÍ**

**1.1** Směr nárůstu pórobetonové hmoty - směr, kterým pórobetonová hmota zvětšuje svůj objem ve formě.

**1.2** Odběr zkušebního tělesa - pracovní úkony potřebné k získání zkušebního tělesa (např. výběr odběrového místa, odebrání hotového výrobku apod.).

**1.3** Odběrové místo - místo v pórobetonovém bloku popř. výrobku, ve kterém se zkušební těleso zhotoví vyvrtáním nebo vyřezáním.

**1.4** Dvojice zkušebních těles - dvě zkušební tělesa odebraná vertikálně nad sebou ve dvou horizontálních rovinách (horní a dolní). Jedna nebo více dvojic tvoří zkušební sadu.

**1.5** Druh pórobetonu - název pórobetonu podle původu a použití.

**1.6** Sušení pórobetonu - ztráta vlhkosti zkušebního tělesa do stavu okamžité zkušební vlhkosti v sušárně nejlépe s nuceným oběhem vzduchu, při teplotě vzduchu  $(75 \pm 3) ^\circ\text{C}$ .

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:  
1.3.1992

31098

---

**-- Vynechaný text --**