



**ZKOUŠKA PŘÍDRŽNOSTI POVRCHOVÉ
ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
K PODKLADU**

ČSN 73 2577

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test for surface finish adhesion of building structures to the base

Tato norma platí pro zkoušení přídržnosti povrchové úpravy (např. tradiční a umělé omítky, mozaikové a maloformátové keramické a skleněné obklady) stavebních konstrukcí a dílců (dále jen konstrukce a dílce) k podkladu.

Podle této normy lze zkoušet přídržnost povrchových úprav na stavebních konstrukcích monolitických a montovaných z obyčejného a lehkého betonu, z pórobetonu, na konstrukcích zděných, dřevěných, na eternitu apod.

Norma neplatí pro vápenné a křehové malty a pro takové povrchové úpravy, kde dochází k proniknutí epoxidové pryskyřice, použité při zkoušce, do podkladu.

Poznámka: Za maloformátový obklad se považuje obklad provedený z obkladaček o ploše do 0,045 m².

Názvosloví

1. Povrchová úprava - venkovní nebo vnitřní konečná úprava konstrukce, provedená buď ve výrobě (např. u dílců pro montované konstrukce) nebo na staveništi.

2. Podklad - část konstrukce nebo dílce, která přichází do styku s povrchovou úpravou.

Podstata zkoušky

3. Podstatou zkoušky je změření síly, potřebné k odtržení povrchové úpravy o určité ploše od podkladu kolmým tahem.

4. Zkoušku lze provést na:

a) zkušebních vzorcích o nejmenších rozměrech 250 mm x 250 mm x x 40 mm, na které je nanесena povrchová úprava. Pouze u maloformátových obkladů je velikost zkušebních vzorků závislá na velikosti obklá-

Nahrazuje ČSN 73 2577
ze 17.4.1970

Účinnost od:
1.5.1982

32691

-- Vynechaný text --