

2001

	Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů	ČSN EN 1969 73 5952
---	---	-------------------------------

Surfaces for sports areas - Determination of thickness of syntetic sports surfaces

Sols sportifs - Détermination de l'épaisseur des sols sportifs synthétiques

Sportböden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelägen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1969:2000. Evropská norma EN 1969:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1969:2000. The European Standard EN 1969:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1969 (73 5952) z března 2001.

© Český normalizační institut,
2001

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

62363

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1969:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1969 (73 5952) z března 2001 převzala EN 1969:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Matoušek, IČO 14934124

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM	EN 1969 Leden 2000
---	-----------------------

ICS 97.150; 97.220.10

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů
Surfaces for sport areas - Determination of thickness of synthetic sports surfaces

Sols sportif - Détermination de l'épaisseur des sols sportifs synthétiques Sportböden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelägen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-04.

Členové CEN jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje statut národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli

Ref. č. EN 1969:2000 E

množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

.....
..... 5

1..... Předmět normy

.....
. 6

2..... Zkušební zařízení

..... 6

2.1..... Metoda A

.....
..... 6

2.2..... Metoda B

.....
..... 6

3..... Zkušební vzorky pro metodu A

..... 6

3.1..... Příprava

.....
..... 6

3.2..... Počet zkušebních vzorků

..... 6

4..... Postup zkoušky

.....
. 8

4.1.....	Podmínky při zkoušce	8
4.2.....	Metoda A	8
4.2.1...	Celková tloušťka	8
4.2.2...	Tloušťka vrstvy	8
4.3.....	Metoda B	8
5.....	Výpočet a výsledky zkoušky	8
5.1.....	Metoda A	8
5.2.....	Metoda B	8
6.....	Protokol o zkoušce	9

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 217 „Povrchy pro sportoviště“, jejíž sekretariát byl zřízen u BSI.

Této evropské normě se nejpozději do července 2000 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojeného království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví dvě metody pro určení tloušťky syntetických sportovních povrchů pro sportoviště, které mohou být použity jak v laboratoři, tak na stavbě.

Metoda A, která je destruktivní zkušební metodou, slouží pro

- stanovení celkové tloušťky, která má být změřena s přesností $\pm 0,1$ mm;
- stanovení tloušťky jednotlivých vrstev.

Metoda B, která je nedestruktivní zkušební metodou, slouží pro provozní stanovení tloušťky, např. při kontrolách nebo při vyměřování syntetických povrchů položených na velké ploše. Poskytuje měřené hodnoty s přesností mezi $\pm 0,5$ mm a $\pm 1,5$ mm v závislosti na textuře povrchu.

-- Vynechaný text --