


| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
|  | Samolepicí pásy - Měření tloušťky | ČSN EN 1942 77 0861 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|

Self adhesive tapes - Measurement of thickness

Rubans auto-adhésifs - Mesure de l'épaisseur

Klebebänder - Messung der Dicke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1942:2003. Evropská norma EN 1942:2003 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 1942:2003. The European Standard EN 1942:2003 has the status of a Czech Standard

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1942 (77 0861) ze září 1997.

© Český normalizační institut,

2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

68628

Souvisící normy

ČSN EN 12481:2000 (77 0860) Samolepicí pásy - Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček

Strana 3

| | |
|---|----------------------|
| EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM | EN 1942 Únor 2003 |
|---|----------------------|

ICS 83.180

Nahrazuje EN 1942:1996

Samolepicí pásy - Měření tloušťky
Self adhesive tapes - Measurement of thickness

Rubans auto-adhésifs - Mesure de l'épaisseur Klebebänder - Messung der Dicke

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédsko a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky

Ref. č. EN 1942:2003 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Úvod

.....
..... 6

1 Předmět
normy

.....
..... 7

2
Definice

.....
..... 7

3 Význam a
použití

.....
..... 7

4 Podstata
zkoušky

.....
..... 7

5 Požadované
materiály

.....
..... 7

6 Zkušební
přístroje

.....
..... 7

| | | |
|-----------|---|---|
| 7 | Zkušební kotouče a zkušební vzorky..... | 7 |
| 8 | Postup zkoušky | 8 |
| 9 | Vyjádření výsledků | 8 |
| 10 | Protokol o zkoušce | 8 |

Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1942:2003) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 253 „Samolepicí pásky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 2003 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 2003.

Tento dokument nahrazuje EN 1942:1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se k zavedení této evropské normy zavazují národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojeného království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Strana 6

Úvod

Revize této evropské normy byla provedena ve spolupráci s AFERA (*European Association for the Self Adhesive Tape Industry*) se sídlem v Evropě a PSTC (*Pressure Sensitive Tape Council*) se sídlem v USA s cílem vytvořit normu, která bude ve vhodnou dobu přijatelná v ISO.

Nejdůležitější změny ve srovnání s EN 1942:1996:

- snížení počtu měření z pěti na tři zkušební vzorky;

- průměr přitlačné plochy mikrometru je nyní mezi 8 mm a 16 mm, dříve byl mezi 8 mm a 12 mm;
- tlak přitlačné plochy mikrometru na podložku je v rozsahu 50 kPa do 60 kPa, dříve byl 50 kPa do 70 kPa;
- měření se provádí po jedné sekundě, dříve během dvou sekund.

Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodu měření celkové tloušťky obou vrstev lepicí pásky (nosiče a lepidlo).

-- Vynechaný text --