



STUPNICE JEMNOSTI VLNY

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fineness of wool and assignment of grade

Tato norma platí pro vlněná vlákna a stanoví stupnici jemnosti vlny v mm.

1. Jemnost vlny - průměr vlněných vláken vyjádřený v mm.

2. Stupnice jemnosti vlny vyjádřená v mm je uvedena v následující tabulce:

Označení jemnosti	Rozpětí jemnosti v μm	Označení jemnosti	Rozpětí jemnosti v μm
16	14,00 až 16,00	27	26,01 až 27,00
18	16,01 až 18,00	28	27,01 až 28,00
20	18,01 až 20,00	29	28,01 až 29,00
22	20,01 až 22,00	31	29,01 až 31,00
23	22,01 až 23,00	33	31,01 až 33,00
24	23,01 až 24,00	35	33,01 až 35,00
25	24,01 až 25,00	37	35,01 až 37,00
26	25,01 až 26,00	40	37,01 až 40,00

Příklad označení jemnosti vlny:

vlna 26 - znamená vlnu s průměrnou jemností v rozpětí: 25,01 až 26,01 mm.

3. U vln, které obsahují směs vláken podstatně rozdílné jemnosti, je možno pro označení jemnosti sloučit v předmětových normách několik: rozpětí jemnosti. K označení takovéto vlny se použijí

okrajové hodnoty rozpětí.

Příklad označení: 26 až 33 znamená vlnu s průměrnou jemností v rozpětí: 25,01 až 33,00 *mm*.

Nahrazuje ČSN 80 1123
z 11.2.1970

Účinnost od:
1.2.1984

31559

-- Vynechaný text --