



ZÁCLONOVINY
Technické požadavky
Klasifikace

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Curtain material

Tato norma platí pro výrobu a dodávání všech druhů záclonovin a výšivek záclonových (včetně polokonfekčně zpracovaných), vyráběných ze všech druhů materiálů jako metrové plošné textilie.

Norma navazuje na ČSN 80 3007 a je přidružena k ČSN 80 3014.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy a charakteristiky záclonovin a výšivek záclonových (dále jen záclonoviny) jsou uvedeny v ČSN 80 6000.

2. Polokonfekcionovaná záclonovina - záclonovina opatřená funkčním nebo zdobícím prvkem, popř. jejich kombinací.

Funkční prvek - záclonovka, olůvko apod.

Zdobící prvek - volán, třásně, výšivka apod.

II. VŠEOBECNĚ

3. Záclonoviny se dodávají rezné, bělené, barvené nebo potištěné. V provedení úpravy a vzhledem musí odpovídat referenčním vzorkům, které jsou vzájemně odsouhlaseny.

4 na doplňky

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

5. Záclonoviny musí v stálobarevnosti vyhovovat hodnotám stanoveným v ON 80 0087.

Maximální odchylka změn rozměrů po praní u záclonovin ze syntetických vláken nesmí být vyšší než 2 % v obou směrech.

Nahrazuje ČSN 80 6302
z 24.2.1976

Účinnost od:
1.4.1992

31616

-- Vynechaný text --