

2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie -
Část 11: Odtok

ČSN
EN ISO 9073-11

80 6181

idt ISO 9073-11:2002

Textiles - Test methods for nonwovens - Part 11: Run-off

Textiles - Méthodes d'essai pour nontissés - Partie 11: Écoulement sur plan incliné

Textilien - Prüfverfahren für Vliesstoffe - Teil 11: Bestimmung des Ablaufverhaltens

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9073-11:2004. Evropská norma EN ISO 9073-11:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9073-11:2004. The European Standard EN ISO 9073-11:2004 has the status of a Czech Standard.



© Český normalizační institut, 2005

73947

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

(idt ISO 139:1973)

ISO 186:2002 zavedena v ČSN EN ISO 186 (50 0302) Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality (idt ISO 186:2002)

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 9073-6:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9073-6 (80 6167) Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce (idt ISO 9073-6:2000)

ISO 9073-8:1995 zavedena v ČSN EN ISO 9073-8 (80 6138) Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči) (idt ISO 9073-8:1995)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., ©umperk, IČ 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 9073-11
Prosinec 2004

ICS 59.080.30

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie -

Část 11: Odtok

(ISO 9073-11:2002)

Textiles - Test methods for nonwovens -

Part 11: Run-off

(ISO 9073-11:2002)

Textiles - Méthodes d'essai pour nontissés -

Partie 11: Écoulement sur plan incliné

(ISO 9073-11:2002)

Textilien - Prüfverfahren für Vliesstoffe -

Teil 11: Bestimmung des Ablaufverhaltens

(ISO 9073-11:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Maltu, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédsko a Švýcarsko.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Rídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č.

EN ISO 9073-11:2004 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

..... 5

1 Předmět
normy

.. 6

2 Normativní
odkazy

..... 6

3 Termíny a
definice

..... 6

4 Zkouška I - Základní metoda pro zkoušení hydrofilních netkaných
textilií..... 6

5 Zkouška II - Opakovaná
zkouška..... 11

6 Zkouška III - Modifikovaná metoda pro zkoušení hydrofobních netkaných
textilií..... 13

Příloha A (informativní) Jiné

Předmluva

Text ISO 9073-11:2002 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 9073-11:2004 technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojeného království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9073-11:2002 byl schválen CEN jako EN ISO 9073-11:2004 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 9073 popisuje metody zkoušení pro měření množství zkušební kapaliny (napodobení moči), které stéká po zkušebním vzorku netkané textilie, kdy se nalije stanovené množství zkušební kapaliny na vzorek netkané textilie, položený na standardním absorpčním prostředku a umístěný na nakloněné rovině.

Tato metoda zkoušení je určena pro porovnávání odtoku u netkaných textilií. Není účelem napodobovat podmínky praktického používání hotových výrobků.

Popisují se tři alternativní metody:

- a) zkouška I - základní metoda pro zkoušení hydrofilních netkaných textilií;
- b) zkouška II - opakovaná zkouška se stejnými parametry zkoušení jako u a);
- c) zkouška III - modifikovaná metoda pro zkoušení hydrofobních netkaných textilií, která předepisuje jiný sklon desky než u a).